

Tehnička uputa Decorol



Mozaična završno-dekorativna žbuka

U skladu s 15824

KH8001380000

Svojstva

- Visoke vodoodbojnosti
- Dobra paropropusnost
- Otporna na mehanička opterećenja
- Otporna na smrzavanje
- Odvojeno pakiranje zrnaca i veziva
- Velika mogućnost boja



Opis proizvoda

Tvornički gotova pastozna žbuka na bazi akrilne disperzije s obojenim prirodnim zrncima, za ručnu obradu.

Područje primjene

Vodoodbojna, na udarce i smrzavanje otporna pastozna završno-dekorativna žbuka za mineralne podložne žbuke (cementne ili vapneno-cementne žbuke) i ETICS-sustave, za vanjsku i unutarnju primjenu. Posebno pogodna za podnožja i područja s većim mehaničkim opterećenjima.

Obrada

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, nosiva i očišćena od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna.

Bezuvjetno poštivati vrijeme sušenja podložne žbuke.

Podlogu prethodno pripremiti s *LB-Knauf Putzgrund*.

Miješanje

Nakon otvaranja vrećice veziva, cijeli sadržaj uliti u kantu. Dodati točno 5 vrećica zrnaca sukladno kodu odabrane boje.

Sadržaj miješati ručnim mješačem s malim brojem okretaja, do postizanja homogene mase.

Nakon miješanja materijal je spremjan za primjenu.

Konzistencija mješavine se ne smije mijenjati (npr. dodavanjem vode) jer se time mogu značajno narušiti svojstva proizvoda.

Izvedba

Decorol se nanosi čeličnom nehrđajućom gladilicom u originalnoj konzistenciji, nakon kraćeg vremena čekanja površinu zagladiti.

Površina se ne smije zaribavati.

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +30°C. Ne izvoditi na direktnom sunčevim zračenju, za vrijeme kiše ili visoke količine vlage u zraku (>85%). Svježe nanešene površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Nedopušteno je bilo kakvo dodavanje stranog materijala. Niske temperature i visoka vlažnost zraka znatno produljuju vrijeme sušenja.

Napomene

Temperature podloge i zraka moraju biti iznad +0°C. Za vrijeme stvrđnjavanja površine zaštitite od smrzavanja.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 1,2 mm	Prionjivost na beton:	>0,3 N/mm ²
Vodoupojnost:	W3 (niska)	Paropropusnost:	V2 (srednja)
Otvoreno vrijeme:	1 sat	Potrošnja:	cca. 3,8 kg/m ²
Broj izjave o svojstvima:	1203		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Vrećica veziva: 4,05 kg	Vrećica zrnaca:	2,22 kg
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Rok trajanja:	Vezivo: 24 mjeseca u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja, sunčevog zračenja i visokih temperatura Zrnca: Bez ograničenja, pri skladištenju u prostoru zaštićenom od direktnog sunčevog zračenja. Izmiješana žbuka: 12 mjeseci u hladnom prostoru, ali zaštićenom od smrzavanja.		