

Tehnička uputa InstallGips

Električarski gips

Razred A2 u skladu s EN 13279-1

KH1234860000
KH1234764000



Svojstva

- Gotov za upotrebu
- Brzo stvrdnjavajući
- Visoke stabilnosti
- Bez skupljanja i pukotina
- Visoke čvrstoće
- U skladu s EN 13279-1



Opis proizvoda

Mješavina veziva na osnovi gipsa i punila, mort za ručnu obradu.

Područje primjene

Za pričvršćivanje elektroinstalacijskih cijevi, vodova, doza i raznih kućišta kod elektroinstalacijskih radova, za ispunjavanje instalacijskih kanala, dubljih pukotina, fuga, rupa i udubljenja na unutrašnjim zidnim i stropnim površinama.

Obrada

Podloga

Fine i grube žbuke, neožbukane betonske površine, neožbukane površine od opeke i porastog betona i druge površine.

Priprema podloge:

S podloge odstraniti nečistoću i prljavštinu. Po potrebi podlogu prethodno navlažiti.

Miješanje

Suhu mort polagano sipati u posudu sa čistom vodom, nakon kraćeg močenja masu miješati ručnim mješaćem pod malim brojem okretaja do postizanja jednolične kremaste mase bez grudica. Pripremiti takvu količinu materijala koju je moguće ugraditi u deklariranim vremenom obrade.

Uvjjeti za primjenu

Temperature podloge, materijala i zraka moraju biti između +5°C i +30°C.

Napomene

Ne koristiti već stvrdnuti materijal, a alat i posudu odmah očistiti. Uvijek raditi sa čistim alatom.

Ne koristiti na trajno vlažnim podlogama.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,6 mm	Prionjivost na beton:	≥0,2 N/mm ²
Tlačna čvrstoća:	≥2,0 N/mm ²	Reakcija na požar:	Razred A1
Vrijeme obrade:	cca. 6 min	Broj izjave o svojstvima:	2707
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Papirnata vreća 10 kg (paleta 960 kg) polietilenska vreća 4 kg (paleta 200 kg)		
Rok trajanja:	12 mjeseci na paletama u suhom prostoru i originalnom pakiranju.		