

LASSELSBERGER - KNAUF

Rješenja u graditeljstvu

Tehnička uputa Kontakt CT

Vezivni most za sanaciju betona

Razred R3 prema EN 1504-3

KH1120350000



Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Bez rizika pojave pukotina
- Visoka prionjivost
- pH-vrijednost 12-13
- Lagan za obradu
- Idealan za zaštitu čelične armature
- Otporan na smrzavanje



Opis proizvoda

Tvornički predgotovljeni cementni mort s posebnim dodacima.

Područje primjene

Kontakt CT se koristi kao vezivni most za reparaturne mortove te korozijska zaštita armature kod renoviranja mostova, vijadukata i ostalih armirano-betonskih konstrukcija. Primjenjiv kod sanacije betonskih konstrukcija (stupova, ograda, fasadnih ukrasnih elemenata, balkona teresa, atika itd.) industrijskih, stambenih i javnih zgrada.

Obrada

Podloge

Armirani ili obični beton uobičajene upojnosti.

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti odgovarajuće suha čvrsta, čista i bez sipkih dijelova, prionjivosti površine $\geq 1,5$ MPa,

Priprema podloge

Sipke betonske površine i zahrđalu armaturu je potrebno očistiti nekim mehaničkim postupkom (npr. pjeskarenjem).

Prije nanošenja *Kontakt CT* podlogu navlažiti.

Obrada

1 vreću suhog morta (20kg) miješati s cca. 6,5 itara čiste voderučnim mješačem do postizanja jednolične mase bez grudica. Masu ostaviti 5 minuta da sazrije te ponovno promiješati.

Pripremljeni mort nanijeti na prethodno lagano navlaženu podlogu zidarskom četkom ili valjkom.

Reparaturni mort se na vezivni most uvijek nanosi postupkom "mokra na mokro".

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+25^{\circ}\text{C}$. Svježe obrađene površine štititi od propuha i direktnog sunčevog zračenja.

Napomene: Vrijednosti iz tehničke upute su važeće samo za deklarirano područje primjene.

Kod posebnih slučajeva potrebno je izvesti probe i/ili tražiti savjete stručnjaka.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,3 mm	Prionjivost na beton:	$\geq 1,5$ N/mm ²
Otvoreno vrijeme:	2 sata	Broj izjave o svojstvima:	6306
Utrošak vode:	cca. 0,33 lit/kg suhog morta		
Potrošnja:	1 vreća suhog morta (20 kg) je dovoljna za cca. 12 m ² .		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	vreća 20 kg	paleta 1,2 to	
Rok trajanja:	12 mjeseci na paletama u suhom u originalnom pakiranju.		

WALL
system

Lasselsberger-Knauf d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-905
web: www.lb-knauf.hr, e-mail: mail@lb-knauf.hr