

Tehnička uputa

Tiefengrund

Dubinski predpremaz

KH1223810000

KH1223840000

KH1223860000



Svojstva

- Za vanjsku i unutarnju primjenu
- Dubinski penetrira u podlogu
- Učvršćuje površinu
- Smanjuje i izjednačava upojnost podloge
- Ne formira površinski film



Opis proizvoda

Alkalnootporna vodena disperzija na osnovi umjetnih smola.

Područje primjene

Za učvršćivanje lagano praškastih ali nosivih starih žbuka i disperzijskih boja.

Vrlo dobro učvršćuje vapnene, vapneno- cementne i gipsane žbuke, te gips- kartonske ploče.

Obrada

Priprema podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i isvijetavanja, nosiva i nesmrznuta. Obavezno se mora poštivati vrijeme sušenja podloge. Građevinske elemente osjetljive na prljanje, posebno ostakljene površine potrebno je prekriti i radne površine zaštititi od kiše.

Izvedba

Sadržaj kante se nanosi nerazrijeđen četkom ili uređajem za prskanje („Airless“). Kod jako upojnih poroznih površina preporuča se predpremaz nanositi dvoslojno „mokro na mokro“.

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +30°C. Površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Napomene:

Kante Putzgrunda štititi od smrzavanja i izravne izloženosti suncu. Ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali!

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Tehnički podaci

Vrijeme sušenja:	≥12 sata	Potrošnja:	slabo upojne podloge: cca. 0,10 lit/m ²
Kod normalnih uvjeta (20°C i 65% rel. vlažnosti zraka)			jako upojne podloge: cca. 0,25 lit/m ²
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	kante 1 kg (paleta 288 kg), 5 kg (paleta 360 kg) i 15 kg (paleta 360 kg)		
Rok trajanja:	12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.		

COLOR

system

Lasselsberger-Knauf d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-905
web: www.lb-knauf.hr, e-mail: mail@lb-knauf.hr