

LASSELSBERGER - KNAUF

Rješenja u graditeljstvu



Tehnička uputa Feinputz A

Fina vapneno-cementna žbuka

Razred GP-CSII u skladu s EN 998-1

KH0315050000

KH0315250000

Svojstva

- Lagana za zaribavanje
- Za vanjsku i unutarnju primjenu
- Niska potrošnja
- Visoke paropropusnosti
- Fine strukture
- Priprema za bojanje
- Za ručnu primjenu



Opis proizvoda

Feinputz A je tvornički predgotovljena žbuka na bazi vapna i cementa s aditivima, za ručnu obradu.

Područje primjene

Kao međusloj na podložnim vapneno/cementnim žbukama prije nanošenja završno-dekorativnih tankoslojnih plemenitih ili pastoznih žbuka odnosno završnih premaza. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Obrada

Podloga

Podložna žbuka mora biti suha, nosiva i očišćena od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Vrijeme sušenja podložne žbuke mora se svakako poštivati.

Izvedba

Prema potrebi nekoliko sati prije žbukanja površinu navlažiti. U zidarskoj miješalici izmiješati vreću suhog morta (25 kg) s cca. 6 litara čiste vode. Nanosi se ručno nehrđajućom gladilicom u potrebnoj debljini, izravnava i odmah zaribava plastičnom ribalicom, ako je to potrebno za daljnju obradu površine.

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +30°C. Površine štiti od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Napomene:

Za miješanje koristiti isključivo čistu vodu. Ne dodavati nikakve druge materijale. Prema potrebi svježe ožbukane površine dva dana održavati vlažnim.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,6 mm	Prionjivost na beton:	>0,2 N/mm ²
Tlačna čvrstoća:	>1,5 N/mm ²	Čvrstoća pri savijanju:	>0,5 N/mm ²
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, dry}$:	0,67 W/mK	Reakcija na požar:	Razred A1
Utrošak vode:	cca. 0,25 lit/kg	Koeficijent paropropusnosti μ:	9
Otvoreno vrijeme:	2 sata	Potrošnja:	cca. 0,25 lit/kg ²
Vrijeme sušenja:	≥3 dana	Broj izjave o svojstvima:	2802
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Papirnata vreća 25 kg, polietilenska vreća 5 kg, paleta 1,2 to		
Rok trajanja:	12 mjeseci na paletama u suhom u originalnom pakiranju.		

WALL
system

Lasselsberger-Knauf d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-905
web: www.lb-knauf.hr, e-mail: mail@lb-knauf.hr