



Tehnička uputa

ProfilFix

Brzovezujući mort za učvršćivanje
profila i vodicica

Razred GP-CSII u skladu s EN 998-1

KH1201380000

Svojstva

- Brzovezujuće
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Za rucnu obradu



Opis proizvoda

Tvornički brzovezujući cementni suhi mort.

Područje primjene

Za izradu morta kojim se prije žbukanja vapneno/cementnim žbukama učvršćuju razni profili (zaštitni kutni, vodicice itd.) ili instalacije (elektro, grijanje i sl.).

Obrada

Podloga

Opeka, prirodni kamen, porobeton, izolacijske ploče od drvena vuna ("kombi-ploče").

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha i bez nečistoća i prašine.

Miješanje

Vreću suhog morta pomiješati, ručno ili miješalicom, sa 6-6,5 litara čiste vode. Masu ostaviti oko 5 minuta da sazrije i zatim ponovno pomiješati.

Izvođenje:

Pripremljeni mort nanositi točkasto na razmaku od max. 50 cm.

Uvjeti za primjenu

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +30°C.

Napomene

Za miješanje koristiti isključivo čistu vodu. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 1,0 mm	Prionjivost na beton:	>0,3 N/mm ²
Tlačna čvrstoća:	≥3,0 N/mm ²	Reakcija na požar:	Razred A1
Utrošak vode:	cca. 0,25 lit/kg	Toplinska provodljivost $\lambda_{10,dry}$:	0,67 W/mK
Otvoreno vrijeme:	30 min	Broj izjave o svojstvima:	2904
Izdašnost:	1 vreća (25 kg) daje cca. 20 litara mokrog morta		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	vreća 25 kg	paleta 1,20 to	
Rok trajanja:	6 mjeseci na paletama u suhom u originalnom pakiranju.		

WALL

system

Lasselsberger-Knauf d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-905
web: www.lb-knauf.hr, e-mail: mail@lb-knauf.hr